



La pellicola Vista 99 XC Day/Night Discretion rimuove il calore solare e l'abbagliamento mantenendo la capacità di vedere verso l'esterno (amolto scura). Il suo aspetto di specchio unidirezionale garantisce la privacy da occhi indiscreti creando una barriera visiva praticamente durante le ore diurne e notturne.

Certificazioni



Garanzia SOLAR SCREEN®

fino a 3 anni
Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'



Classe Di Reazione Al Fuoco

M1



Conservazione Da -5°C A

+40°C

3 anni



Norma Reach Rohs

Rispettato



Larghezze Disponibili

152cm

Costruzione

1. Strato duro resistente ai graffi comuni che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. Poliestere di alta qualità ottica con deposito di particelle di metallo-anti IR
3. Adesivo di unione
4. Poliestere tinto nella massa senza distorsione ottica
5. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
6. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa

Consigli Di Manutenzione

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on F600-F0355), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv	1%
Trasmissione Luce Visibile	1%
Riflessione Luce Visibile Esterna	88%
Riflessione Luce Visibile Interna	11%
Energia Solare Totale Respinta	99%
Energia Solare Totale Respinta 2*	99%
Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	85%
Absorbimento Energia Solare	14%
Trasmissione Energia Solare	1%
Riduzione Abbagliamento	100%
Valore G	0.03
Valore U	5.1
Coefficiente D'Ombra	0.2
Tipo Di Installazione	Esterno
Lunghezza Della Bobina	30.5 metri m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	75µ
Colore Dall'Esterno	ARGENTO

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	✓
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	✓
Doppio Vetro Tinto	✓
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	✓

✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m², contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.